

AQRX No.3350

F☆☆☆☆登録番号：W01181


サンデング

肉持ち性アップで仕上がり向上！
研磨性・導管への流れ込み性にも優れます！

F☆☆☆☆適合！トルエン含まず！キシレン含まず！無鉛！低臭！



【荷姿：4L/16L】



子供が利用する施設・住宅等の屋内居室に於いても安全安心！



■国土交通省『改正建築基準法(平成15年7月施行)』に適合

シックハウス症候群の原因物質の1つとされるホルムアルデヒドの放散量に応じて、使用不可～制限なしまで4段階の等級に厳しく分類・使用制限されます。

アクレックス No.3350 サンデングは【F☆☆☆☆】を取得しているため、屋内居室に於いて安心して制限なくご使用頂けます。

■厚生労働省『屋内空気汚染に係わるガイドライン』に適合

屋内空気汚染に係わるガイドラインで指定された、13種類の有害化学物質を含有しません。また、鉛を含まないので、東京都環境局の策定する子どもガイドラインにも適合しています。

■文部科学省『学校環境衛生の基準』に適合

文部科学省の学校環境衛生の基準で指定された、トルエン・キシレン等の6種類の有害化学物質を含まないので、保育園・学校等の子供が多く利用する施設や、人が長時間いる住宅の屋内居室に於いても安全安心です。

また、水系なのでイヤな溶剤臭や火災の心配がありません。

AQRX No.3350 F☆☆☆☆登録番号：W01181

サンデング



用途

・肉持ちをアップさせる場合に、下塗りとしてお使い下さい。

安全性

・F☆☆☆☆！トルエン・キシレン含まず！無鉛！低臭！
 で、人と環境に優しい塗料です。

塗装工程例

工 程	使 用 塗 料	塗 布 量	乾 燥 時 間	備 考
①素地調整	サンドペーパーで研磨			P150を使用
②素地着色	AQRX No.3000 ポアーステイン (各色) または AQRX No.3050 ステインフレッシュ (各色) を塗布	50~60 g/m ² ※詳細は各着色剤のカタログをご参照下さい。	1時間以上/20℃	ハケを使用
③中 塗 り	AQRX No.3350 サンデング を塗布	80~100 g/m ²	2時間以上/20℃	ハケまたは、羊毛モップを使用
④研 磨	サンドペーパーで研磨			P320を使用
⑤上 塗 り	AQRX 木部用ウレタンを塗布	80~100 g/m ²	4時間以上/20℃	ハケまたは、羊毛モップを使用

※ご使用前に必ず下記の「塗装アドバイス」と「お取り扱いアドバイス」をお読み下さい。また必ず試し塗りをしてからご使用下さい。

塗装アドバイス

- ・きれいな仕上がりには素地調整と研磨工程が必要です。
- ・木材は種類によって発色が変わります。同じ種類でも、吸い込み方で発色が変わりますので、必ず試し塗りをして下さい。また、木材の状態によって塗布量が変わります。
- ・より厚膜にする場合は、「③中塗り」を2回行って下さい。
- ・塗装工程例の乾燥時間は目安であり、気温・湿度により大幅に変化する場合があります。また、5℃以下や多湿時での塗装は、硬化不良や、仕上がり・塗膜性能を損なう場合がありますのでご注意下さい。
- ・研磨を行う際にはマスク等を着け、研磨粉を吸わないようにして下さい。また、研磨後は研磨粉をよく取除いて下さい。仕上がりの際、白く残る場合があります。

お取り扱いアドバイス

- アクレックスは環境対応型の高性能水系塗料です。より安全・快適にお使いいただくために、下記の内容をよく読んでからお使い下さい。
- ・使用前に容器をよく振って中身を均一にして下さい。
 - ・中塗り用として膜厚をつけるため、原則として原液でお使い下さい。希釈が必要な場合は、本品100に対して水0~10を限度として下さい。
 - ・ハケ・コテ刷毛・スプレーまたは短毛の羊毛モップ等をお使い下さい。羊毛モップでの塗装は、発泡に充分気を付けて下さい。
 - ・使用後の用具はセッケン水でよく洗い、水でゆすいで下さい。
 - ・取り扱い中は塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネ等を着用して下さい。
 - ・塗料が皮膚についた時は、セッケン水で洗って下さい。
 - ・目に入った場合は多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。誤って飲み込んだ場合や、気分が悪くなった場合も、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 - ・取り扱い後は、手洗い及びうがいを充分に行って下さい。
 - ・容器からこぼれた場合には、砂などを散布した後に処理して下さい。
 - ・密栓し、子供の手の届かない一定の場所を定めて保管して下さい。
 - ・気温0℃以下では凍結の恐れがあります。
 - ・残塗料・廃液は下水・河川などに捨てず、中身を使いきってから廃棄して下さい。また、空容器は他の用途に使用しないで下さい。
- ※さらに詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

本カタログに記載している、製品の塗布量・乾燥時間または印刷による色見本は目安です。/木材塗装は素材の状態や気温・湿度により、塗布量・乾燥時間・吸い込み・艶・発色などが変わります。本塗装を行う前に、必ず試し塗りをして下さい。/本カタログに記載している商品の詳細なデータは、弊社お客様相談室もしくは最寄りの事業所までご連絡のうえ、お求め下さる様お願い致します。/本カタログに記載している内容は、2006.7月時点のデータに基づいています。また、製品の仕様につきましては予告なく変更する場合がありますので、あらかじめ御了承下さい。



和信化学工業株式会社

木工塗料事業部
 日 野 工 場

〒529-1608
 滋賀県蒲生郡日野町大字大谷341-7
 TEL 0748-53-1936 FAX 0748-53-1941
 ISO-14001認定工場 JQA-EM1148

ホームページ <http://www.washin-chemical.co.jp/>

お問い合わせ info@washin-chemical.co.jp

販売促進部 / 0748-53-1936
 北海道事業所 / 011-372-3010
 東日本事業所 / 0294-70-3211
 静岡営業所 / 0543-65-3157
 名古屋事業所 / 052-651-0166
 西日本事業所 / 0748-53-1929
 九州事業所 / 0942-89-5580

●お客様相談室
 Tel: 0748-53-1966
 ご利用時間
 9 : 00 ~ 17 : 00
 (祝祭日を除く月~金曜日)