

アクレックスNo.3000 ポアーステイン

【成分表】

合成樹脂類	0～8.06
顔料類	1.23～16.50
添加剤類	0～5.67
助 剤	0～1.0
脂肪族系溶剤	5.15～17.90
水	61.20～92.21
合 計	100.00

※成分表の数値は計算値であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗料性状】

外 観	各色 液体	目 視
粘 度	10～13±1秒	No.4フォードカップ／25℃
密 度	1.01～1.14±0.02	ウェイトカップ／25℃
不揮発分	2.64～15.27	計算値
凍結安定性	異常なし	-15℃～室温 凍結融解
保管安定性	異常なし	50℃ 1ヶ月

※性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

※物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい