

ワシン エコステイン

【成分表】

合成樹脂類	11.04～19.18
顔料類	0～5.05
添加剤類	0.31～1.41
炭化水素系混合溶剤	77.16～88.36
脂肪族系溶剤	0.29～0.50
合 計	100.00

※成分表の数値は計算値であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗料性状】

外 観	各色 液体	目 視
粘 度	10～11±1秒	No.4フォードカップ／25℃
密 度	0.78～0.84±0.02	ウェイトカップ／25℃
不揮発分	14.1～19.2%	計算値
保管安定性	異常なし	50℃ 1ヶ月

※性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗膜性能】

※カバ合板2回塗り 10日間養生

項 目	結 果	備 考
耐 酸 性	○	5%酢酸水 24時間スポット
耐アルカリ性	△素地黒変	5%炭酸ナトリウム水 24時間スポット
耐 水 性	○	水道水 24時間スポット
耐アルコール性	○	60%エタノール水 24時間スポット
耐 溶 剤 性	○-	塗料用うすめ液 24時間スポット
	○-	キシレン 24時間スポット
耐マジック性	黒△ 赤△	黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐クレヨン性	黒○ 赤○	黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐インキ性	黒△ 赤△	黒・赤 24時間スポット
耐 湿 熱 性	○	300ccビーカー沸騰水 30分

※これらは実験室における評価であり、養生期間や素材の違いによって差が出る場合があります

※物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい