

ガードラック Pro

【成分表】

合成樹脂類	15.32～20.87
顔料類	0～6.07
添加剤類	2.68～4.21
助剤	1.02～1.45
炭化水素系混合溶剤	68.17～74.70
脂肪族系溶剤	3.60～4.88
合 計	100.00

※成分表の数値は計算値であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗料性状】

外 観	各色 液体	目 視
粘 度	11±1秒	No.4フォードカップ/25℃
密 度	0.84～0.89±0.02	ウェイトカップ/25℃
不揮発分	15.9～21%	計算値
保管安定性	異常なし	50℃ 1ヶ月

※性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗膜性能】

※カバ合板2回塗り 10日間養生

項 目	結 果	備 考
耐 酸 性	○	5%酢酸水 24時間スポット
耐アルカリ性	△素地黒変	5%炭酸ナトリウム水 24時間スポット
耐 水 性	○	水道水 24時間スポット
耐アルコール性	○	60%エタノール水 24時間スポット
耐 溶 剤 性	○-	塗料用うすめ液 24時間スポット
	○-	キシレン 24時間スポット
耐マジック性	黒△ 赤△	黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐クレヨン性	黒○ 赤○	黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐インキ性	黒△ 赤△	黒・赤 24時間スポット
耐候性促進テスト	異常なし	杉材2回塗り ケソノWOM 500H

※これらは実験室における評価であり、養生期間や素材の違いによって差が出る場合があります

※物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい