

ワシン Non-TX ラッカーサンデング

【成分表】

合成樹脂類	24.30
顔料類	2.60
添加剤類	1.00
炭化水素系混合溶剤	0.00
脂肪族系溶剤	72.10
合 計	100.00

※成分表の数値は計算値であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗料性状】

外 観	乳白色半透明液体	目 視
粘 度	63KU	ストーマー粘度計／25℃
密 度	0.95±0.02	ウェイトカップ／25℃
不揮発分	27.9%	計算値
保管安定性	異常なし	50℃ 1ヶ月

※性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

※物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい