

## ワシン Non-TX ウレタン サンディングシーラー 硬化剤

### 【成分表】

合成樹脂類	20.00
顔料類	0.00
添加剤類	0.00
炭化水素系混合溶剤	0.00
脂肪族系溶剤	80.00
合 計	100.00

※成分表の数値は計算値であり、製品はロットごとに異なる場合があります

### 【塗料性状】

外 観	透明液体	目 視
粘 度	10±1秒	No.4フォードカップ／25℃
密 度	0.96±0.02	ウェイトカップ／25℃
不揮発分	20%	計算値
保管安定性	異常なし	50℃ 1ヶ月

※性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

※物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい