

アクレックスNo.3350 サンデング

【成分表】

合成樹脂類	36.00
顔料類	2.52
添加剤類	0.78
助 剤	3.22
脂肪族系溶剤	0.13
水	57.35
合 計	100.00

※成分表の数値は計算値であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗料性状】

外 観	乳白色液体	目 視
粘 度	20秒±2秒	No.4フォードカップ/25℃
密 度	1.04±0.02	ウェイトカップ/25℃
不揮発分	41.0%	計算値
凍結安定性	異常なし	-5℃～室温 凍結融解
保管安定性	異常なし	50℃ 1ヶ月

※性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

※物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい