

アクレックスNo.3510 コーティングフロア

【成分表】

合成樹脂類	20.00
顔料類	0.00
添加剤類	1.04
助 剤	1.37
脂肪族系溶剤	7.49
水	70.10
合 計	100.00

※成分表の数値は計算値であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗料性状】

外 観	茶褐色半透明液体	目 視
粘 度	11秒±2秒	No.4フォードカップ/25°C
密 度	1.04±0.02	ウェイトカップ/25°C
不揮発分	21.0%	計算値
凍結安定性	異常なし	-15°C～室温 凍結融解
保管安定性	異常なし	50°C 1ヶ月

※性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗膜性能】

※UVフロアに30g/m²塗布 1週間養生

項 目	結 果	備 考
耐 酸 性	△	5%酢酸水 24時間スポット
耐アルカリ性	○△	5%炭酸ナトリウム水 24時間スポット
耐 水 性	○	水道水 24時間スポット
耐アルコール性	○	60%エタノール水 24時間スポット
耐 溶 剤 性	○	塗料用うすめ液 24時間スポット
	○	キシレン 24時間スポット
	○	ラッカーうすめ液 24時間スポット
耐マジック性	黒○ 赤○△	黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐クレヨン性	黒○ 赤△	黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐インキ性	黒× 赤○△	黒・赤 24時間スポット
耐湿熱性	○	300ccビーカー沸騰水 30分

※これらは実験室における評価であり、養生期間や素材の違いによって差が出る場合があります

※物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい