



アクレックス 3560 カウンター用2液クリヤー 主剤

【成分表】

合成樹脂類	36.45
顔料類	
添加剤類	0.82
助 剤	3.50
脂肪族系溶剤	0.16
水	59.07
合 計	100.00

成分表の数値は計算値であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗料性状】

外 観	乳白色液体	目 視
粘 度	18秒 ± 1秒	4フォードカップ / 25
密 度	1.06 ± 0.02	ウェイトカップ / 25
不揮発分	36.5%	計算値
凍結安定性	異常なし	- 5 ~ 室温 凍結融解
保管安定性	異常なし	50 1ヶ月

性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗膜性能】 2液混合

カバ合板 3回塗り 1週間養生

項 目	結 果	備 考
耐 酸 性		5%酢酸水 24時間スポット
耐アルカリ性		5%炭酸ナトリウム水 24時間スポット
耐 水 性		水道水 24時間スポット
耐アルコール性		60%エタノール水 24時間スポット
耐 溶 剤 性		塗料用うすめ液 24時間スポット
		キシレン 24時間スポット
		ラッカーうすめ液 24時間スポット
耐マジック性	黒 赤	黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐クレヨン性	黒 赤	黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐インキ性	黒 赤 ×	黒・赤 24時間スポット
耐湿熱性		300ccビーカー沸騰水 1時間
鉛筆硬度	HB	ガラス板5ミル 23 12日養生

これらは実験室における評価であり、養生期間や素材の違いによって差が出る場合があります

物理化学的性質, 安全性情報等の詳細につきましては製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい