

ワシン エコフロア H-2

【成分表】

合成樹脂類	45.26
顔料類	0.00
添加剤類	1.96
炭化水素系混合溶剤	45.55
脂肪族系溶剤	7.23
合 計	100.00

※成分表の数値は計算値であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗料性状】

外 観	褐色透明液体	目 視
粘 度	55秒±10秒	No.4フォードカップ／25℃
密 度	0.92±0.02	ウェイトカップ／25℃
不揮発分	47.2%	計算値
保管安定性	異常なし	50℃ 1ヶ月

※性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗膜性能】

※カバ合板 2回塗り 1週間養生

項 目	結 果	備 考
耐酸性	○	5%酢酸水 24時間スポット
耐アルカリ性	○	5%炭酸ナトリウム水 24時間スポット
耐水性	○	水道水 24時間スポット
耐アルコール性	○	60%エタノール水 24時間スポット
耐溶剤性	○	塗料用うすめ液 24時間スポット
	△	キシレン 24時間スポット
	×	ラッカーうすめ液 24時間スポット
耐マジック性	○	黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐クレヨン性	○	黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐インキ性	○	黒・赤 24時間スポット
耐湿熱性	○	300ccビーカー沸騰水 30分
床滑り試験	0.567	C. S. R 硬底紳士靴 ダスト散布 3回塗り
	0.514	C. S. R 軟底紳士靴 ダスト散布 3回塗り

※これらは実験室における評価であり、養生期間や素材の違いによって差が出る場合があります

※物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい