

ワシン エコMフロア WT

【成分表】

合成樹脂類	42.00
顔料類	0.00
添加剤類	0.00
炭化水素系混合溶剤	0.00
脂肪族系溶剤	58.00
合 計	100.00

※成分表の数値は計算値であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗料性状】

外 観	透明液体	目 視
粘 度	40±10秒	No.4フォードカップ／25℃
密 度	0.98±0.02	ウェイトカップ／25℃
不揮発分	42.0%	計算値
保管安定性	異状なし	50℃ 1ヶ月

※性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗膜性能】

※カバ合板 2回塗り 1週間養生

項 目	結 果	備 考
耐 酸 性	○	5%酢酸水 24時間スポット
耐アルカリ性	○	5%炭酸ナトリウム水 24時間スポット
耐 水 性	○	水道水 24時間スポット
耐アルコール性	○	60%エタノール水 24時間スポット
耐 溶 剤 性	○	塗料用うすめ液 24時間スポット
	○	キシレン 24時間スポット
	○	ラッカーうすめ液 24時間スポット
耐マジック性	○	黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐クレヨン性	○	黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐インキ性	○	黒・赤 24時間スポット
耐 湿 熱 性	○	300ccビーカー沸騰水 30分
床滑り試験	0.35	JIS A1407 3回塗り

※これらは実験室における評価であり、養生期間や素材の違いによって差が出る場合があります

※物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい