

ガードラック アクア

【成分表】

合成樹脂類	19.09～19.13
顔料類	2.19～14.77
添加剤類	4.82～5.86
助 剤	7.26
脂肪族系溶剤	0.07～0.78
水	52.40～66.53
合 計	100.00

※成分表の数値は計算値であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗料性状】

外 観	各色 液体	目 視
粘 度	13～20±2秒	No.4フォードカップ/25℃
密 度	1.04～1.14±0.02	ウェイトカップ/25℃
不揮発分	26.7～40.1%	計算値
凍結安定性	異状なし	-15℃～室温 凍結融解
保管安定性	異状なし	50℃ 1ヶ月

※性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗膜性能】

※カバ材1回塗り 7日間養生

項 目	結 果	備 考
耐 酸 性	○	5%酢酸水 24時間スポット
耐アルカリ性	△素材黒変	5%炭酸ナトリウム水 24時間スポット
耐 水 性	○	水道水 24時間スポット
耐アルコール性	○	60%エタノール水 24時間スポット
耐 溶 剤 性	○	塗料用うすめ液 24時間スポット
	×	キシレン 24時間スポット
耐マジック性	黒 × 赤 ×	黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐クレヨン性	黒 △ 赤 △	黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐インキ性	黒 × 赤 ×	黒・赤 24時間スポット
耐候性促進テスト	異状なし	杉材1回塗り ケソノWOM 1000時間

※これらは実験室における評価であり、養生期間や素材の違いによって差が出る場合があります

※物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい