

ラッカー エコ V-44 サンディングシーラー

仕 様 書

和信化学工業株式会社

木工塗料事業部 技術部

平成 年 月 日

ラッカー エコ V-44 サンデングシーラー 仕様書

◎ ホルムアルデヒド放散等級

F☆☆☆☆ 相当（日本塗料工業会 登録 ; W01310）

※F☆☆☆☆は、建築基準法に於ける屋内に面積制限がなく使用できる建築材料を示す規格です。

- ◎ 塗料の種類 ・ 一般木部用ニトロセルローズ系 中塗り用塗料
- ◎ 特 徴 ・ トルエン・キシレン等P R T R対象物質を含まない環境配慮型塗料です
・ 肉持良好
・ 速乾性である
- ◎ 用 途 ・ 住宅室内木質材全般及び家具製品など
- ◎ 塗料性状 ・ 外 観 乳白色～淡黄白色液体
・ 粘 度 $82 \pm 2 \text{ ku} / 25^{\circ}\text{C}$ （ストーマー粘度計）
・ 密 度 $0.97 \pm 0.02 \text{ g} / \text{cm}^3$
- ◎ 調 合 割 合 ラッカー エコ V-44 サンデングシーラー 100
 ラッカー エコ No.1000 シンナー 70～130
 <シンナー量：刷毛塗り／70% スプレー塗装／100～130%>
- ◎ 塗 装 粘 度 10～30秒（25℃／IHSカップ）
- ◎ 塗 装 方 法 刷毛 または スプレー塗り
- ◎ 標 準 塗 布 量 $80 \text{ g} \sim 100 \text{ g} / \text{m}^2$
- ◎ 研 磨 可 能 時 間 2～3時間（20～25℃）
- ◎ 荷 姿 16L
- ◎ 危 険 物 表 示 第1石油類

◎ 注意事項

- ・本品はトルエン・キシレンを含まない塗料ですので、シンナーもエコタイプを推奨します。
- ・溶剤型塗料でありますので、使用中の換気・火気等に充分ご注意ください。
- ・御使用の際には、十分攪拌して中身を均一にしてからご使用下さい。
- ・使用後は必ず密栓して下さい。
- ・塗料の乾燥は、温度・湿度等の外的要因により変化しますのでご注意ください。
- ・高温多湿時の塗装では、白化現象(ブラッシング=カブリ)を起こす事があります。
その際には、専用の『リターダー』を添加してご使用下さい。
- ・商品成分等の詳細については、MSDS・成分表をご参照下さい。