



**ガードラック+PLUSは
ガードラックアクアと混ぜて、耐候性を大幅にアップします**

ガードラックホームページとFacebookページをチェック!

www.guardlac.jp

www.facebook.com/guardlac

和信化学工業株式会社

お客様センター

TEL 0748-53-1966 / FAX 0748-53-1941



特長
1

2液化によって「耐候性」をさらに向上

ガードラック+PLUSに混ぜることで、耐候性を強力にアップ。2液化によってつくられた強靱な塗膜によって雪や雨などの厳しい環境への耐性を高め、木材を永く美しい状態で守りつづけます。

特長
2

2液化によって優れた「耐摩耗性」を実現

ガードラック+PLUSを2液化することで、1液タイプに比べて耐摩耗性能を大幅に強化。ウッドデッキなど歩行面においては、ガードラック+PLUSの塗装がより有効です。

特長
3

高い薬剤効果で「持続的に木材を保護」

優れた防虫・防腐・効果を発揮する薬効成分を内包する「マイクロカプセル」を配合した、水系タイプの木材保護塗料。安心な素材ながら、高い薬剤効果と抜群の持続性を実現します。

特長
4

安心な「低臭」& 高い「安全性」

厚生労働省指定の毒物・劇物、消防法の危険物に該当しない高い安全性と、水系塗料（ガードラック+PLUS）だからこその低臭化を実現。屋内への塗装でも安心です。

特長
5

「1回塗り仕上げ」& 「簡単取り扱い」

塗装作業が容易で、優れた着色力のため1回塗りでムラの少ない仕上げと高性能塗膜が得られます。またガードラック+PLUSとガードラック+PLUS（専用硬化剤）は混ぜやすいため、取り扱いも簡単です。

用途

屋内外の木部全般に塗装できます

- ・外壁やフェンス、エクステリア遊具や室内壁など。
- ・ウッドデッキなど、歩行する平面部分への塗装において有効です。

カラーラインナップと混合比

<ガードラック+PLUS 全16色>

- ※また、これらを混ぜ合わせて調色することも可能です。
- ※色の詳細はガードラック+PLUSのカatalog・色見本をご参照下さい。

<混合比>

ガードラック+PLUS/ガードラック+PLUS専用硬化剤=10/1(重量比)

※混合後の塗料の使用可能時間は約3時間/20℃です。ガードラック+PLUSとガードラック+PLUS 専用硬化剤の混合比、可使時間を厳守して下さい。性能低下の原因となります。また、しっかりと混ぜた事をご確認の上、塗装して下さい。(ゲル化しなくても可使時間を過ぎている場合がありますのでご注意ください)

使用方法

※ガードラック+PLUSは「第4類 第3石油類」の危険物となりますので消防法に従ってお取扱い下さい。また、空気中の湿気と反応して増粘しますので、使用分だけを取出して直ちに密封して下さい。

- 1 使用前によく攪拌して中身を均一にして下さい。
- 2 ガードラック+PLUSにガードラック+PLUS専用硬化剤を添加し(ガードラック+PLUS:ガードラック+PLUS専用硬化剤=10:1重量比)丁寧に混ぜ合わせます。振り混ぜて泡がたつた場合には、15分程度放置して泡を抜いてから塗装作業を行って下さい。色を薄くしたい場合は原則として「レジューサー」をご使用下さい。
- 3 木材内部まで良く浸透させる為、刷毛にたっぷりつけてすり込むように塗装して下さい。
- 4 標準塗布量は被塗物にもよりますが、約80~100g/m²を目安として下さい。
- 5 塗装後、5~6時間で塗布面に触れられるようになりますが、十分な塗膜性能が得られるには1週間程度が必要です(気温や素材の違いにより変わります)。ガードラック+PLUS(1液)より若干乾燥が遅い傾向がありますのでご注意ください。また、換気をよくして養生して下さい。換気が悪いと乾燥が遅れる事があります。



和信化学工業株式会社

〒529-1608
滋賀県蒲生郡日野町大字大谷341-7

お客様センター 0748-53-1966 9:00~17:00
(祝祭日を除く月~金曜日)

ホームページ www.washin-chemical.co.jp

お問い合わせ info@washin-chemical.co.jp