

トルエン・キシレンを含まない環境に配慮したラッカー

# ワシン Non-TX ラッカー

ホルムアルデヒド  
放散規制対象外商品  
—改正建築基準法適合—  
F☆☆☆☆  
ワシンNon-TXラッカーサンデング  
登録番号 WO1026  
ワシンNon-TXラッカークリヤー各艶  
登録番号 WO1025

本品は、トルエンやキシレン、ホルムアルデヒドなど、厚生労働省による濃度指針値のある14化学物質(T-VOCを除く)を含まず、人と環境に配慮した塗料です。

## ■ 用途

木製家具、陳列ケースや住宅部材などでしっとり落ち着いた仕上げをのぞまれる場合にお使い下さい。

## ■ 特徴

- ・ 塗料中にシックハウス症候群の原因とされるトルエン・キシレン、ホルムアルデヒドなどPRTR対象物質を含みません。
- ・ 速乾性で工程に時間がかかりません。
- ・ きめ細やかな艶に仕上がります。

## ■ 標準使用量

100mg/m<sup>2</sup>(刷毛塗り1回)

## ■ 塗装工程例

工程	使用塗料	配合比	備考
素地調整	サンドペーパーNo.150で研磨		
(着色)	アクレックス No.3000 ポアーステイン	100	色の濃度に応じて水道水にて希釈 乾燥、常温1時間
中塗り	ワシンNon-TX ラッカーサンデング ラッカーうすめ液(エコタイプ)	100 60~100	刷毛塗り 必要に応じて2回塗り
研磨	サンドペーパーNo.320で研磨		
上塗り	ワシンNon-TX ラッカークリヤー(各艶) ラッカーうすめ液(エコタイプ)	100 60~100	刷毛塗り 必要に応じて2回塗り

## ■ 取り扱い上の注意

- ・ 火気のあるところでは使用しないでください。
  - ・ 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
  - ・ 密栓し子供の手の届かない一定の場所(冷暗所)を定めて保管してください。
  - ・ 残塗料・廃液は下水・河川に捨てず、中身を使いきってから廃棄してください。
- ※更に詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)をご参照ください

和信化学工業 株式会社

北海道事業所  
TEL 011-372-3010  
FAX 011-372-2191

東日本営業1課  
TEL 0294-70-3211  
FAX 0294-70-3212

東日本営業2課  
TEL 054-365-3157  
FAX 054-365-7710

西日本事業所  
TEL 0748-53-1929  
FAX 0748-53-1930

九州事業所  
TEL 0942-89-5580  
FAX 0942-89-5613