

## アクレックス 3200 外部用クリヤー

### 【成分表】

合成樹脂類	37.45
顔料類	0.00
添加剤類	2.28
助 剤	0.00
脂肪族系溶剤	8.93
水	51.34
合 計	100.00

成分表の数値は計算値であり、製品はロットごとに異なる場合があります

### 【塗料性状】

外 観	乳白色液体	目 視
粘 度	1分20秒 ± 10秒	4フォードカップ / 25
密 度	1.04 ± 0.02	ウェイトカップ / 25
不揮発分	37%	計算値
凍結安定性	異常なし	- 15 ~ 室温 凍結融解
保管安定性	異常なし	50 1ヶ月

性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

### 【塗膜性能】

カバ合板 2回塗り 1週間養生

項 目	結 果	備 考
耐 酸 性		5%酢酸水 24時間スポット
耐アルカリ性	× 素材黒変	5%炭酸ナトリウム水 24時間スポット
耐 水 性		水道水 24時間スポット
耐アルコール性	-	60%エタノール水 24時間スポット
耐 溶 剤 性		塗料用うすめ液 24時間スポット
	×	キシレン 24時間スポット
耐マジック性	黒× 赤×	黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐クレヨン性	黒 赤	黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐インキ性	黒 - 赤×	黒・赤 24時間スポット
耐湿熱性		300ccビーカー沸騰水 30分

これらは実験室における評価であり、養生期間や素材の違いによって差が出る場合があります

物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい