

ワシン エコフロア

【成分表】

合成樹脂類	51.35
顔料類	0.00
添加剤類	2.15
炭化水素系混合溶剤	42.32
脂肪族系溶剤	4.18
合 計	100.00

成分表の数値は計算値であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗料性状】

外 観	褐色透明液体	目 視
粘 度	55秒 ± 10秒	4フォードカップ / 25
密 度	0.92 ± 0.02	ウェイトカップ / 25
不揮発分	53.5%	計算値
保管安定性	異常なし	50 1ヶ月

性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗膜性能】

カバ合板 2回塗り 1週間養生

項 目	結 果	備 考
耐酸性		5%酢酸水 24時間スポット
耐アルカリ性		5%炭酸ナトリウム水 24時間スポット
耐水性		水道水 24時間スポット
耐アルコール性		60%エタノール水 24時間スポット
耐溶剤性		塗料用うすめ液 24時間スポット
		キシレン 24時間スポット
	×	ラッカーうすめ液 24時間スポット
耐マジック性		黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐クレヨン性		黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐インキ性		黒・赤 24時間スポット
耐湿熱性		300ccビーカー沸騰水 30分
床滑り試験	0.45	JIS A1407 3回塗り
	0.575	C.S.R 硬底紳士靴 ダスト散布 3回塗り
	0.520	C.S.R 軟底紳士靴 ダスト散布 3回塗り

これらは実験室における評価であり、養生期間や素材の違いによって差が出ることがあります

物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい