

ワシン エコフロア ツヤ消

【成分表】

| | |
|-----------|--------|
| 合成樹脂類 | 46.65 |
| 顔料類 | 4.50 |
| 添加剤類 | 1.75 |
| 炭化水素系混合溶剤 | 40.66 |
| 脂肪族系溶剤 | 6.44 |
| 合 計 | 100.00 |

成分表の数値は計算値であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗料性状】

| | | |
|-------|-------------|---------------|
| 外 観 | 褐色半透明液体 | 目 視 |
| 粘 度 | 60秒 ± 10秒 | 4フォードカップ / 25 |
| 密 度 | 0.93 ± 0.02 | ウェイトカップ / 25 |
| 不揮発分 | 52.9% | 計算値 |
| 保管安定性 | 異常なし | 50 1ヶ月 |

性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗膜性能】

カバ合板 2回塗り 1週間養生

| 項 目 | 結 果 | 備 考 |
|---------|-----|---------------------|
| 耐 酸 性 | | 5%酢酸水 24時間スポット |
| 耐アルカリ性 | | 5%炭酸ナトリウム水 24時間スポット |
| 耐 水 性 | | 水道水 24時間スポット |
| 耐アルコール性 | | 60%エタノール水 24時間スポット |
| 耐 溶 剤 性 | | 塗料用うすめ液 24時間スポット |
| | | キシレン 24時間スポット |
| | × | ラッカーうすめ液 24時間スポット |
| 耐マジック性 | | 黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り |
| 耐クレヨン性 | | 黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り |
| 耐インキ性 | | 黒・赤 24時間スポット |
| 耐湿熱性 | | 300ccビーカー沸騰水 30分 |

これらは実験室における評価であり、養生期間や素材の違いによって差が出る場合があります

物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい