

ワシン エコフロア 艶消

【成分表】

合成樹脂類	46.65
顔料類	4.50
添加剤類	1.75
炭化水素系混合溶剤	40.66
脂肪族系溶剤	6.44
合 計	100.00

成分表の数値は計算値であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗料性状】

外 観	褐色半透明液体	目 視
粘 度	60秒 ± 10秒	4フォードカップ / 25
密 度	0.93 ± 0.02	ウェイトカップ / 25
不揮発分	52.9%	計算値
保管安定性	異常なし	50 1ヶ月

性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗膜性能】

カバ合板 2回塗り 1週間養生

項 目	結 果	備 考
耐 酸 性		5%酢酸水 24時間スポット
耐アルカリ性		5%炭酸ナトリウム水 24時間スポット
耐 水 性		水道水 24時間スポット
耐アルコール性		60%エタノール水 24時間スポット
耐 溶 剤 性		塗料用うすめ液 24時間スポット
		キシレン 24時間スポット
	×	ラッカーうすめ液 24時間スポット
耐マジック性		黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐クレヨン性		黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐インキ性		黒・赤 24時間スポット
耐湿熱性		300ccビーカー沸騰水 30分

これらは実験室における評価であり、養生期間や素材の違いによって差が出る場合があります

物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい