

ワシン水性グランドコート

【成分表】

合成樹脂類	16.45
顔料類	45.00
添加剤類	1.14
助 剤	0.00
脂肪族系溶剤	9.00
水	28.41
合 計	100.00

※成分表の数値は計算値であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗料性状】

外 観	白色 液体	目 視
粘 度	74±2KU	ストーマー粘度計/25℃
密 度	1.45±0.02	ウェイトカップ/25℃
不揮発分	61%	25℃
凍結安定性	異常なし	-15℃～室温 凍結融解
保管安定性	異常なし	50℃ 1ヶ月

※性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗膜性能】

項 目	結 果	備 考
耐 酸 性	○	5%酢酸水 24時間スポット
耐アルカリ性	△素地黒変	5%炭酸ナトリウム水 24時間スポット
耐 水 性	○	水道水 24時間スポット
耐アルコール性	○	60%エタノール水 24時間スポット
耐 溶 剤 性	○	塗料用うすめ液 24時間スポット
	○	キシレン 24時間スポット
	○	ラッカーうすめ液 24時間スポット
耐マジック性	黒× 赤×	黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐クレヨン性	黒× 赤×	黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐インキ性	黒× 赤×	黒・赤 24時間スポット
耐湿熱性	△	300ccビーカー沸騰水 30分

※これらは実験室における評価であり、養生期間や素材の違いによって差が出る場合があります

※物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい