

外部用

AQRX No.3200

クリヤー

AQRX No.3205

フラット



【荷姿：4L/16L】



高耐候性に優れた強靱な塗膜で、
エクステリア木部を長期間美しく護ります！
日焼け防止と防カビ効果を備えています！

お取り扱いアドバイス

アクレックスは環境対応型の高性能水系塗料です。
より安全・快適にお使いいただくために、
下記の内容をよく読んでからお使い下さい。

- ・使用前に容器をよく振って中味を均一にして下さい。
- ・原則として原液でお使い下さい。希釈が必要な場合は、本品100に対して水0～20の割合で希釈してお使い下さい。
※上記の割合の限度をこえると塗膜性能を著しく損なう場合があります。
- ・塗装用具にはハケをお使い下さい。使用後の用具はセッケン水でよく洗い、水でゆすいで下さい。
- ・取り扱い中は塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネ等を着用して下さい。
- ・塗料が皮膚についた時は、セッケン水で洗って下さい。
- ・目に入った場合は多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。誤って飲み込んだ場合や、気分が悪くなった場合も、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- ・取り扱い後は、手洗い及びうがいを充分に行って下さい。
- ・容器からこぼれた場合には、砂などを散布した後に処理して下さい。
- ・密栓し、子供の手の届かない一定の場所を定めて保管して下さい。
- ・気温0℃以下では凍結の恐れがあります。
- ・残塗料・廃液は下水・河川などに捨てず、中身を使いきってから廃棄して下さい。また、空容器は他の用途に使用しないで下さい。

※さらに詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(SDS)をご参照下さい。

本カタログに記載している、製品の塗布量・乾燥時間または印刷による色見本は目安です。ノ木材建築は素材の状態や気温・湿度により、塗布量・乾燥時間・吸い込み・艶・発色などが変わります。本塗装を行う前に、必ず試し塗をして下さい。ノ本カタログに記載している商品の詳細なデータは、弊社お客様相談室もしくは最寄りの事業所までご連絡のうえ、お求め下さる様お願い致します。ノ本カタログに記載している内容は、2014.10月時点のデータに基づいています。また、製品の仕様につきましては予告なく変更する場合がありますので、あらかじめ御了承下さい。

アクレックスのコンセプト

年々深刻化するオゾン層の破壊・酸性雨・光化学スモッグなどの地球環境汚染問題。
また、揮発性有機化合物(VOC)による室内空気汚染が原因の
シックハウス症候群、化学物質過敏症などの増加も社会問題となっています。
アクレックスはこれらの問題に対する改善策のひとつとして、
和信が提案する「環境対応型水系塗料」のファミリーネームです。



水系塗料で暮らしの安全に貢献する

和信化学工業株式会社

木工塗料事業部
日野工場

〒529-1608

滋賀県蒲生郡日野町大字大谷341-7
TEL 0748-53-1936 FAX 0748-53-1941

ホームページ <http://www.washin-chemical.co.jp/>

お問合せ info@washin-chemical.co.jp

●お客様センター Tel: 0748-53-1966

【ご利用時間】9:00～17:00 (祝祭日を除く月～金曜日)

北海道事業所 / 011-372-3010 東日本事業所 第3課:長野 / 0265-82-5622
東日本事業所 第1課:茨城 / 0294-70-3211 西日本事業所 / 0748-53-1929
東日本事業所 第2課:静岡 / 054-365-3157 九州事業所 / 0942-89-5580

外部用 クリヤーフラット

AQRX No.3200
AQRX No.3205

用途

エクステリア木部全般に最適！

アクレックス 外部用は、木製の外壁・窓枠・門扉・玄関柱・ベンチ・フェンス・ガーデニング建材などのエクステリア木部全般における透明仕上げに最適です。



特長

耐候性バツグン！日焼け防止・防カビ効果！

- ◆アクレックス 外部用はエクステリア木部全般の透明仕上げに適しています。高耐候性に優れた強靱な塗膜で木部を長期間美しく護る水系1液型アクリルシリコン樹脂塗料です。
- ◆日焼け防止と防カビ効果を備えています。
- ◆水系なのでイヤな溶剤臭や火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。

安全性

トルエン・キシレン含まず！無鉛！低臭！

◆アクレックス 外部用はエクステリア木部全般用ですが、インテリア用と同等の安全性をもっています。

◆厚生労働省が「屋内空気汚染に係わるガイドライン」で指定している、13種類の有害化学物質を含有しません。

文部科学省の「学校環境衛生の基準」で指定された、トルエン・キシレン等の6種類の有害化学物質を含んでいません。
ホルムアルデヒドはF☆☆☆☆同等の放散速度です。

また、鉛を含まないので東京都環境局の策定する「子どもガイドライン」にも適合しています。

さらに、塗膜が食品衛生法（昭和57年厚生省告示第20号基準）に適合しています。



標準塗装工程

水性だから作業も快適！安心！

工 程	使用塗料	塗 布 量	乾 燥 時 間	備 考
1. 素地調整	サンドペーパーで研磨			P150を使用
2. 下 塗 り	AQRX No.3200 外部用クリヤーまたは AQRX No.3205 外部用フラットを塗布	80～100ml/m ²	4 時間以上/20℃	ハケを使用
3. 上 塗 り	AQRX No.3200 外部用クリヤーまたは AQRX No.3205 外部用フラットを塗布	80～100ml/m ²	4 時間以上/20℃	ハケを使用

※ご使用前に必ず下記の「塗装アドバイス」と裏面の「お取り扱いアドバイス」をお読み下さい。また必ず試し塗りをしてからご使用下さい。

塗装アドバイス

- ・きれいな仕上がりには素地調整が必要です。
- ・使用前に特にフラットは容器をよく振り、よく攪拌して中身を均一にしてお使い下さい。
- ・木材の種類によって発色が変わります。また同じ種類でも、吸い込み方で発色が変わりますので、必ず試し塗りをして下さい。
- ・標準塗装工程の乾燥時間はあくまでも目安であり、気温・湿度により変化します。また、5℃以下や多湿時の塗装は、仕上がりや塗膜性能を損なう場合があります。
- ・補修塗装の場合は旧塗膜との密着を確認してからご使用下さい。
- ・塗布量が少ないと塗膜性能を発揮できない可能性があります。適切な塗布量が確保できない場合は、3回塗をお奨めします。
- ・光沢性・肉持ち性をアップさせる場合は塗装工程の【3.上塗り】を2回繰り返して下さい。その際は、1回目の上塗りの後、4時間以上乾燥させてから研磨せずに2回目の上塗りを行って下さい。
- ・ガードラックアクアの塗装面にAQRX No.3200 外部用クリヤーを塗装することで、高耐候の屋外木部着色クリヤー仕上げが可能になります。

艶

お好みの艶を自由に再現！

- ◆艶有り仕上げにはAQRX No.3200 外部用クリヤーを、艶消し仕上げにはAQRX No.3205 外部用フラットをお使い下さい。
- ※クリヤーとフラットをブレンドすることで任意の艶をだすことができます。右の調合割合を参照してお使い下さい。

	3分消	5分消	7分消	8分消
フラット	15	40	70	100
クリヤー	85	60	30	