

ワシン エコステイン

【成分表】

合成樹脂類	11.04 ~ 20.53
顔料類	0 ~ 5.64
添加剤類	0.31 ~ 1.77
炭化水素系混合溶剤	72.54 ~ 88.36
脂肪族系溶剤	0.29 ~ 0.58
合 計	100.00

成分表の数値は計算値であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗料性状】

外 観	各色 液体	目 視
粘 度	11 ± 2秒	4フォードカップ / 25
密 度	0.78 ~ 0.84 ± 0.02	ウェイトカップ / 25
不揮発分	11.4 ~ 26.9%	計算値
保管安定性	異常なし	50 1ヶ月

性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗膜性能】

カバ合板2回塗り 7日間養生

項 目	結 果	備 考
耐 酸 性		5%酢酸水 24時間スポット
耐アルカリ性	素地黒変	5%炭酸ナトリウム水 24時間スポット
耐 水 性		水道水 24時間スポット
耐アルコール性		60%エタノール水 24時間スポット
耐 溶 剤 性	-	塗料用うすめ液 24時間スポット
	-	キシレン 24時間スポット
耐マジック性	黒 赤	黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐クレヨン性	黒 赤	黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐インキ性	黒 赤	黒・赤 24時間スポット
耐 湿 熱 性		300ccビーカー沸騰水 30分

これらは実験室における評価であり、養生期間や素材の違いによって差が出る場合があります

物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい