

AQRX No.3510

F☆☆☆☆登録番号：W01013

コーティング フロア

ワックス感覚で手軽に塗装！
お手入れ簡単、丈夫で長持ち！

F☆☆☆☆適合！トルエン含まず！キシレン含まず！無鉛！低臭！



【荷姿：4L/16L】



子供が利用する施設・住宅等の屋内居室に於いても安全安心！



■国土交通省『改正建築基準法(平成15年7月施行)』に適合
シックハウス症候群の原因物質の1つとされるホルムアルデヒドの放散量に応じて、
使用不可～制限なしまで4段階の等級に厳しく分類・使用制限されます。

アクレックス No.3510 コーティングフロアは【F☆☆☆☆】を取得しているため、
屋内居室に於いても安心して制限なくご使用頂けます。

■厚生労働省『屋内空気汚染に係わるガイドライン』に適合

屋内空気汚染に係わるガイドラインで指定された、13種類の有害化学物質を
含有しません。また、鉛を含まないので、東京都環境局の策定する
子どもガイドラインにも適合しています。

■文部科学省『学校環境衛生の基準』に適合

文部科学省の学校環境衛生の基準で指定された、トルエン・キシレン等の
6種類の有害化学物質を含まないので、保育園・学校等の子供が多く利用
する施設や、人が長時間いる住宅の屋内居室に於いても安全安心です。
また、水系なのでイヤな溶剤臭や火災の心配がありません。

コーティング フロア

用途

・住宅や学校施設・店舗等に於ける、フローリングなどの木床の定期的なメンテナンスに最適です。

特長

- ・優れた耐久性・耐水性により、汚れや水、傷からフローリング等の木床を長期間しっかりガードする **水系1液型ウレタンディスパーション塗料**です。
- ・耐久性・耐水性に加え、耐ラバーマーク性能も良好で、ワックスに比べて長期間木床を美しく護ります。
- ・作業性が良好で、誰にでも簡単にお使い頂けます。
- ・乾燥が速く、施工後一時間程度で軽い歩行が可能です。
- ・お手入れは、乾拭き・モップ拭きのみで、汚れの付いた場合にも、硬く絞った雑巾で拭き取るだけです。
- ・水系なので、イヤな溶剤臭や火災の心配がありません。

安全性

・F☆☆☆☆！トルエン・キシレン含まず！無鉛！低臭！で、人と環境に優しい塗料です。

標準塗装工程

工 程	内 容
1.前 処 理	①コーティングフロア塗布面についてホコリ・汚れ・油分を取り除いて下さい。 (住宅洗剤フレッシュクリーナーでの清掃をおすすめします。) 汚れたワックスがある場合は、剥離剤により除去して下さい。 ②クリーナー又は剥離剤を残さないように、よく絞ったモップ・雑巾等で水拭きを行う。
2.乾 燥	20～30分/20℃
3.塗 布	AQRX No.3510 コーティングフロア 塗布量目安20～30g/m ²
4.乾 燥	半日放置

※ご使用前に必ず右記の「塗装アドバイス」と「お取り扱いアドバイス」をお読み下さい。
また必ず試し塗りをしてからご使用下さい。



塗装アドバイス

- ・きれいな仕上がりには素地調整と研磨工程が必要です。
- ・木材は種類によって発色が変わります。同じ種類でも、吸い込み方で発色が変わりますので、必ず試し塗りをして下さい。また、木床の状態によって塗布量が変わります。
- ・標準塗装工程の乾燥時間は目安であり、気温・湿度により大幅に変化する場合があります。また、5℃以下や多湿時での塗装は、硬化不良や、仕上がり・塗膜性能を損なう場合がありますのでご注意ください。
- ・補修塗装の場合は旧塗膜との密着を確認してからご使用下さい。また、UVフローリング・化学床へのご使用の際は、密着不良の原因になるので、ワックス類の除去等、前処理を行って下さい。

お取り扱いアドバイス

アクレックスは環境対応型の高性能水系塗料です。より安全・快適にお使いいただくために、下記の内容をよく読んでからお使い下さい。

- ・原則として原液でお使い下さい。
 - ・ハケ・コテ刷毛、または短毛の羊毛モップ等をお使い下さい。羊毛モップでの塗装は、発泡に充分気を付けて下さい。
 - ・使用後の用具はセッケン水でよく洗い、水でゆすいで下さい。
 - ・取り扱い中は塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネ等を着用して下さい。
 - ・塗料が皮膚についた時は、セッケン水で洗って下さい。
 - ・目に入った場合は多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。誤って飲み込んだり、気分が悪くなった場合も、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 - ・取り扱い後は、手洗い及びうがいを充分に行ってください。
 - ・容器からこぼれた場合には、砂などを散布した後処理して下さい。
 - ・密栓し、子供の手の届かない一定の場所を定めて保管して下さい。
 - ・気温0℃以下では凍結の恐れがあります。
 - ・残塗料・廃液は下水・河川などに捨てず、中身を使いきってから廃棄して下さい。また、空容器は他の用途に使用しないで下さい。
- ※さらに詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

本カタログに記載している、製品の塗布量・乾燥時間または印刷による色見本は目安です。/木材塗装は素材の状態や気温・湿度により、塗布量・乾燥時間・吸い込み・艶・発色などが変わります。本塗装を行う前に、必ず試し塗りをして下さい。/本カタログに記載している商品の詳細なデータは、弊社お客様相談室もしくは最寄りの事業所までご連絡のうえ、お求め下さる様お願い致します。/本カタログに記載している内容は、2006.7月時点のデータに基づいています。また、製品の仕様につきましては予告なく変更する場合がありますので、あらかじめ御了承下さい。



和信化学工業株式会社

木工塗料事業部 〒529-1608
日野工場 滋賀県蒲生郡日野町大字大谷341-7
TEL 0748-53-1936 FAX 0748-53-1941

ホームページ <http://www.washin-chemical.co.jp/>

お問合せ info@washin-chemical.co.jp

北海道事業所 / 011-372-3010
東日本事業所1課 / 0294-70-3211
東日本事業所2課 / 054-365-3157
西日本事業所 / 0748-53-1929
九州事業所 / 0942-89-5580

●お客様センター
Tel: 0748-53-1966
ご利用時間
9 : 00 ~ 17 : 00
(祝祭日を除く月～金曜日)