

アクレックス 3950 サンデング

【成分表】

合成樹脂類	36.00
顔料類	2.52
添加剤類	1.09
助 剤	3.36
脂肪族系溶剤	0.08
水	56.95
合 計	100.00

成分表の数値は計算値であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗料性状】

外 観	乳白色液体	目 視
粘 度	20秒 ± 2秒	4フォードカップ / 25
密 度	1.04 ± 0.02	ウェイトカップ / 25
不揮発分	39.4%	計算値
凍結安定性	異常なし	- 15 ~ 室温 凍結融解
保管安定性	異常なし	50 1ヶ月

性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい