

## アクレックス 3962 ネオフラット 半ツヤ

### 【成分表】

合成樹脂類	37.27
顔料類	0.45
添加剤類	0.67
助 剤	6.72
その他溶剤(揮発性有機物)	0.07
水	54.82
合 計	100.00
T-VOC	0.07

成分表の数値は計算値であり、製品はロットごとに異なる場合があります

### 【塗料性状】

外 観	乳白色液体	目 視
粘 度	34秒 ± 2秒	4フォードカップ / 25
密 度	1.06 ± 0.02	ウェイトカップ / 25
不揮発分	38.39%	計算値
凍結安定性	異常なし	- 15 ~ 室温 凍結融解
保管安定性	異常なし	50 1ヶ月

性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

### 【塗膜性能】

カバ合板 2回塗り 1週間養生

項 目	結 果	備 考
耐 酸 性		5%酢酸水 24時間スポット
耐アルカリ性	× 薄黒変	5%炭酸ナトリウム水 24時間スポット
耐 水 性		水道水 24時間スポット
耐アルコール性		60%エタノール水 24時間スポット
耐 溶 剤 性		塗料用うすめ液 24時間スポット
		キシレン 24時間スポット
		ラッカーうすめ液 24時間スポット
耐マジック性	黒 赤	黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐クレヨン性	黒 赤	黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐インキ性	黒× 赤×	黒・赤 24時間スポット
耐湿熱性		300ccピーカー沸騰水 30分
鉛筆硬度	HB	ガラス板5ミル 20 /60%14日養生

これらは実験室における評価であり、養生期間や素材の違いによって差が出ることがあります

物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい