

Non-TX ウレタン

屋内木部用(住宅・店舗)

耐久性・高級家具調仕上げ:2液ウレタン塗料



F☆☆☆☆登録番号:W01003



F☆☆☆☆登録番号:W01004



F☆☆☆☆! トルエン・キシレン含まず!
無鉛! 低臭! で、人と環境に優しい2液型ウレタン塗料です。



◎国土交通省『改正建築基準法(平成15年7月施行)』に適合

シックハウス症候群の原因物質の1つとされるホルムアルデヒドの放散量に
応じて、使用不可～制限なしまで4段階の等級に厳しく分類・使用制限されます。
Non-TXウレタンは【F☆☆☆☆】を取得しているので、屋内居室に於いて安心して
制限なくご使用頂けます。

◎厚生労働省『屋内空気汚染に係わるガイドライン』に適合

屋内空気汚染に係わるガイドラインで指定された、13種類の有害化学物質を
含有しません。また、鉛を含まないので、東京都環境局の策定する
子どもガイドラインにも適合しています。

◎文部科学省『学校環境衛生の基準』に適合

文部科学省の学校環境衛生の基準で指定された、トルエン・キシレン等の
4種類の有害化学物質を含まないので、保育園・学校等の子供が多く利用
する施設や、人が長時間いる住宅の屋内居室に於いても安全安心です。

Non-TX

F☆☆☆☆!トルエン・キシレン含まず!
無鉛!低臭!で、人と環境に優しい2液型ウレタン塗料です。

ウレタン

- ツヤ有・半ツヤ・ツヤ消 F☆☆☆☆登録番号:W01003
- サンディングシーラー F☆☆☆☆登録番号:W01004

■用途

耐久性が必要なカウンター・テーブルトップ・造作材の高級家具調仕上げ等にご使用下さい。

■特長

- ・密着性に優れており、また浸透性も良いので素材を選ばず、どんな木材素地にも良く密着します。
- ・肉持ち性が良いので、塗装回数が少なく済みませます。
- ・強靱な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また透明性良好です。

■安全性

- ・F☆☆☆☆!トルエン・キシレン含まず!無鉛!低臭!で、人と環境に優しい塗料です。

■塗装工程例

工程	使用塗料	塗布量	乾燥時間	備考
①素地調整	サンドペーパーで研磨			P150を使用
②着色	AQRX No.3000 ポアーステイン(各色)	60g/m ²	1時間以上/20℃	ハケ塗り後ウエス拭取り
③中塗り	Non-TXウレタン サンディングシーラーを塗布	80~100g/m ²	3時間以上/20℃	ハケ塗り
④研磨	サンドペーパーで研磨			P320を使用
⑤上塗り	Non-TXウレタン(各艶)を塗布	80~100g/m ²	3時間以上/20℃	ハケ塗り

※ご使用前に必ず下記のお取り扱いアドバイスをお読み下さい。また必ず試し塗りをしてからご使用下さい。

■塗装アドバイス

- ・きれいな仕上がりには素地調整と研磨工程が必要です。
- ・木材は種類によって発色が変わります。同じ種類でも、吸い込み方で発色が変わります。必ず試し塗りをして下さい。また、木材の状態によって塗布量が変わります。
- ・塗装工程例の乾燥時間は目安であり、気温・湿度により大幅に変化する場合があります。また、5℃以下や多湿時での塗装は、硬化不良や、仕上がり・塗膜性能を損なう場合がありますのでご注意ください。

■お取り扱いアドバイス

- Non-TXウレタンは環境配慮型の高性能塗料ですが、より安全・快適にお使いいただくために、下記の内容をよく読んでからお使い下さい。
- ・使用前に容器をよく振って中身を均一にして下さい。
 - ・Non-TXウレタンの主剤・硬化剤は配合比100対100の等量です。よく攪拌してからお使い下さい。
 - ・混合した塗料は時間がたつと硬化します。半日~1日分だけを配合して下さい。
 - ※可使用時間目安 冬期(6時間)夏期(4時間)
 - ・塗装にはハケ・コテ刷毛またはスプレーをお使い下さい。
 - ・原則として原液でお使い下さい。希釈する場合は[Non-TXウレタンうすめ液]をお使い下さい。
 - うすめ液は主剤100に対して0~30を配合目安にして下さい。(刷毛塗りの場合)また、ハケ・塗装機などの洗浄にも[Non-TXウレタン専用うすめ液]をおすすめします。
 - ・硬化剤は空気中の湿気に応じて硬化します。使用分だけを取り出し、直ちに密栓して下さい。
 - ・雨天や湿度の高いときはカブリを生じることがあります。
 - ・火気のあるところでは使用しないで下さい。
 - ・塗装中・乾燥中とも換気を十分にし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
 - ・目に入った場合は多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。誤って飲み込んだ場合も、気分が悪くなった場合も、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 - ・体調の悪い方、皮膚の弱い方、妊娠中の方、特異体質の方はお使いにならないで下さい。
 - ・取り扱い後は、手洗い及びうがいを充分に行ってください。
 - ・容器からこぼれた場合には、砂などを散布した後に処理して下さい。
 - ・密栓し子供の手の届かない一定の場所(冷暗所)を定めて保管して下さい。
 - ・残塗料・廃液は下水・河川に捨てず、中身を使いきってから廃棄し、容器は他の用途に使用しないで下さい。
 - ※さらに詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(SDS)をご参照下さい。

本カタログに記載している、製品の塗布量・乾燥時間または印刷による色見本は目安です。/木材塗料は素材の状態や気温・湿度により、塗布量・乾燥時間・吸い込み・発色などが変わります。本塗装を行う前に、必ず試し塗りをして下さい。/本カタログに記載している商品の詳細なデータは、弊社お客様相談室もしくは最寄りの事業所までご連絡のうえ、お求め下さるようお願い致します。/本カタログに記載している内容は、2015.1月時点のデータに基づいています。また、製品の仕様につきましては予告なく変更する場合がありますので、あらかじめ御了承下さい。



水系塗料で暮らしの安全に貢献する

和信化学工業株式会社

木工塗料事業部
日野工場

〒529-1608
滋賀県蒲生郡日野町大字大谷341-7
TEL 0748-53-1936 FAX 0748-53-1941

ホームページ <http://www.washin-chemical.co.jp/>

お問合せ info@washin-chemical.co.jp

●お客様センター Tel:0748-53-1966
【ご利用時間】9:00~17:00(祝祭日を除く月~金曜日)

北海道事業所 / 011-372-3010 西日本事業所 / 0748-53-1929
東日本事業所 第1課:茨城 / 0294-70-3211 九州事業所 / 0942-89-5580
東日本事業所 第2課:静岡 / 054-365-3157