

ワシン水性グランドコート

ワシン水性グランドコートは、木材、無機質ボード等の万能型エナメル下地として優れた作業性と各種エナメルおよびペンキとの密着性を重視して作られた水性のアクリル樹脂塗料です。

- 特 長
- 水性タイプです。
 - 固形分が高いので、肉付きが良く、目止め効果も優れています。
 - 各種エナメルおよびペンキとの密着性の優れ、ツヤ引けもありません。
 - 研磨性が良好です。
 - 乾燥が早く、常温2～4時間で研磨が可能です。
- 用 途
- ショーケース、カラーボックス、ディスプレイ等のエナメル仕上げおよびペンキ仕上げの下地用。石コウボードやスレート等無機質素材の下地用。
- 荷 姿 18Kg

- 使用方法
- 刷毛塗り、ローラー塗装、スプレー塗装。原液のままで使用できます。希釈する場合は本品100%に対して水道水5～10%加えてください。
- シナ材等の木目の浅い素材は1～2回、ラワン等の木目の深い素材は2～3回塗装で平滑な仕上がりが得られます。
- 使用上の注意
- 使用する刷毛は、塗料が固まらないうちに早めに水で洗ってください。刷毛が固まった場合はアセトンに浸漬け置きをしてください。

ワシン水性グランドコート試験表

試験項目	結果	備考
粘 度	70KU	ストーマー粘度計(20℃)
比 重	1.4	比重カップ(20℃)
乾 燥 性	指 触	25~30分
	指 圧	35~40分
沈 降 性	原 液	異常なし
	20%希釈	やや分離
隠 ぺ い 力	12m/m	クリプトメーター
研 磨 性	良好	No.320サンドペーパー
研 磨 可 能 時 間	2時間	常温 20℃、75%RH

ワシン水性グランドコートと各種上塗り塗料との密着性

ポリウレックスエコW-3エナメル (白、黒)	100/100	基盤目セロテープ剥離法
ポリウレックスエコ565エナメル (白、黒)	100/100	
ペンキ (白、黒)	100/100	
フタル酸系合成樹脂エナメル (白、黒)	100/100	
塗 肌	良 好	スプレー塗装および刷毛塗り
上塗りのツヤ引け	良 好	各種エナメル塗装
コールドチェック	合 格	10サイクル(-20℃→50℃)
凍 結 安 定 性	合 格	-20℃/1週間
立 て 塗 り 適 正	良 好	スプレー塗装および刷毛塗り



和信化学工業株式会社

木工塗料事業部 お客様センター

〒529-1608 滋賀県蒲生郡日野町大字大谷 341-7

TEL 0748-53-1966 FAX 0748-53-1941

北海道事業所 TEL 011-372-3010 FAX 011-372-2191 東日本事業所 1 課 TEL 0294-70-3211 FAX 0294-70-3212
西日本事業所 TEL 0748-53-1929 FAX 0748-53-1930 東日本事業所 2 課 TEL 0543-65-3157 FAX 0543-65-7710
九州事業所 TEL 0942-89-5580 FAX 0942-89-5613