

ワシン エコフロア H-2

【成分表】

合成樹脂類	45.3
顔料類	0.0
添加剤類	2.0
助剤	0.0
石油系炭化水素	42.9
脂肪族系溶剤	1.7
エステル系有機溶剤	4.0
その他の有機溶剤	4.1
合 計	100.0

成分表の数値は計算値であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗料性状】

外 観	各色 液体	目 視
粘 度	55 ± 10秒	4フォードカップ / 25
密 度	0.92 ± 0.02	ウェイトカップ / 25
不揮発分	47.3%	計算値
保管安定性	異常なし	50 1ヶ月

性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗膜性能】

カバ合板2回塗り 7日間養生

項 目	結 果	備 考
耐 酸 性		5%酢酸水 24時間スポット
耐アルカリ性		5%炭酸ナトリウム水 24時間スポット
耐 水 性		水道水 24時間スポット
耐アルコール性		60%エタノール水 24時間スポット
耐 溶 剤 性		塗料用うすめ液 24時間スポット
		キシレン 24時間スポット
	×	ラッカーうすめ液 24時間スポット
耐マジック性		黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐クレヨン性		黒・赤 24時間後ベンジン拭き取り
耐インキ性		黒・赤 24時間スポット
耐湿熱性		300ccピーカー沸騰水 30分
床滑り試験	0.567	C.S.R 硬底紳士靴 ダスト散布 3回塗り
	0.514	C.S.R 軟底紳士靴 ダスト散布 3回塗り

これらは実験室における評価であり、養生期間や素材の違いによって差が出る場合があります

物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい