

ワシン アンダーシーラー

【成分表】

合成樹脂類	15.0
顔料類	0.0
添加剤類	0.0
エステル系有機溶剤	15.0
その他の有機溶剤	69.7
水	0.3
合 計	100.0

成分表の数値は計算値であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗料性状】

外 観	透明液体	目 視
粘 度	14秒 ± 2秒	4フォードカップ / 25
密 度	0.85 ± 0.02	ウェイトカップ / 25
不揮発分	15%	計算値
保管安定性	異常なし	50 1ヶ月

性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい