

## Aquirex 水性オイルステイン 各色

### 【成分表】

合成樹脂類	13.0 ~ 14.0
顔料類	0 ~ 5.0
添加剤類	0.0
助剤	13.0
石油系炭化水素	0.0
脂肪族系溶剤	0.0
エステル系有機溶剤	0.0
その他の有機溶剤	0.0 ~ 1.0
水	68.0 ~ 74.0
合 計	100.0

成分表の数値は、ロット、光沢度等により、若干量の変動があります。

### 【塗料性状】

外 観	製品名ごと 各色	目 視
粘 度	12 ± 2秒	4フォードカップ / 25
密 度	1.05 ~ 1.08 ± 0.02	ウェイトカップ / 25
不揮発分	13.0 ~ 19.0%	計算値
凍結安定性	異常なし	-15 ~ 室温 凍結融解 5サイクル
保管安定性	異常なし	50 1ヶ月

性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

### 【塗膜性能】

カバ合板2回塗り 7日間養生

項 目	結 果	備 考
耐酸性		5%酢酸水 スポットテスト 24時間
耐アルカリ性	× 木材黒変	5%炭酸ナトリウム水 スポットテスト 24時間
耐水性		水道水 スポットテスト 24時間
耐アルコール性		60%エタノール水 スポットテスト 24時間
耐溶剤性		塗料用うすめ液 スポットテスト 24時間
	-	キシレン スポットテスト 24時間
	×	ラッカーうすめ液 スポットテスト 24時間
耐マジック性	黒 × 赤 ×	24時間後ベンジン拭き取り
耐クレヨン性	黒 - 赤 -	24時間後ベンジン拭き取り
耐インキ性	黒 × 赤 ×	スポットテスト 24時間
耐湿熱性		300cc沸騰水入りピーカー 1時間放置

これらは実験室における評価であり、養生期間や素材の違いによって差が出る場合があります

物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい