

## Aquirex ポアーステイン 各色

### 【成分表】

合成樹脂類	1.0 ~ 9.0
顔料類	1.0 ~ 16.0
添加剤類	0.0
助剤	0 ~ 1.0
石油系炭化水素	0.0
脂肪族系溶剤	0.0
エステル系有機溶剤	0.0
その他の有機溶剤	5.0 ~ 18.0
水	61.0 ~ 92.0
合 計	100.0

成分表の数値は、ロット、光沢度等により、若干量の変動があります。

### 【塗料性状】

外 観	製品名ごと 各色	目 視
粘 度	10 ~ 13 ± 1秒	4フォードカップ / 25
密 度	1.01 ~ 1.14 ± 0.02	ウェイトカップ / 25
不揮発分	3.0 ~ 25.0	計算値
保管安定性	異常なし	50 1ヶ月保管

性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい