

## Aquirex ウッドシーラー

### 【成分表】

|           |       |
|-----------|-------|
| 合成樹脂類     | 31.0  |
| 顔料類       | 0.0   |
| 添加剤類      | 0.0   |
| 助剤        | 3.0   |
| 石油系炭化水素   | 0.0   |
| 脂肪族系溶剤    | 0.0   |
| エステル系有機溶剤 | 0.0   |
| その他の有機溶剤  | 9.0   |
| 水         | 57.0  |
| 合 計       | 100.0 |

成分表の数値は、ロット、光沢度等により、若干量の変動があります。

### 【塗料性状】

|       |             |                     |
|-------|-------------|---------------------|
| 外 観   | 乳白色         | 目 視                 |
| 粘 度   | 12秒 ± 2秒    | 4フォードカップ / 25       |
| 密 度   | 1.05 ± 0.02 | ウェイトカップ / 25        |
| 不揮発分  | 31.0%       | 計算値                 |
| 凍結安定性 | 異常なし        | -15 ~ 室温 凍結融解 5サイクル |
| 保管安定性 | 異常なし        | 50 1ヶ月保管            |

性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

### 【塗膜性能】

カバ合板 2回塗り 7日間養生

| 項 目     | 結 果   | 備 考                     |
|---------|-------|-------------------------|
| 耐酸性     |       | 5%酢酸水 スポットテスト 24時間      |
| 耐アルカリ性  |       | 5%炭酸ナトリウム水 スポットテスト 24時間 |
| 耐水性     |       | 水道水 スポットテスト 24時間        |
| 耐アルコール性 |       | 60%エタノール水 スポットテスト 24時間  |
| 耐溶剤性    |       | 塗料用うすめ液 スポットテスト 24時間    |
|         |       | キシレン スポットテスト 24時間       |
| 耐マジック性  | 黒 赤   | 24時間後ベンジン拭き取り           |
| 耐クレヨン性  | 黒 赤   | 24時間後ベンジン拭き取り           |
| 耐インキ性   | 黒 赤 × | スポットテスト 24時間            |
| 鉛筆硬度    | B     | ガラス板 5ミル 20 /60% 14日養生  |

これらは実験室における評価であり、養生期間や素材の違いによって差が出る場合があります

物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい