

Aquirex フロア クリヤー・メンテナンスタイプ

【成分表】

合成樹脂類	22.0
顔料類	0.0
添加剤類	0.0
助剤	3.0
石油系炭化水素	0.0
脂肪族系溶剤	0.0
エステル系有機溶剤	0.0
その他の有機溶剤	7.0
水	68.0
合 計	100.0

成分表の数値は、ロット、光沢度等により、若干量の変動があります。

【塗料性状】

外 観	淡黄色半透明	目 視
粘 度	11秒 ± 2秒	4フォードカップ / 25
密 度	1.04 ± 0.02	ウェイトカップ / 25
不揮発分	22.0%	計算値
凍結安定性	異常なし	-10 ~ 室温 凍結融解 5サイクル
保管安定性	異常なし	50 1ヶ月保管

性状の数値は製造時の規格目安であり、製品はロットごとに異なる場合があります

【塗膜性能】

UVフロアに30g/m²回塗り 7日間養生

項 目	結 果	備 考
耐酸性		5%酢酸水 スポットテスト 24時間
耐アルカリ性		5%炭酸ナトリウム水 スポットテスト 24時間
耐水性		水道水 スポットテスト 24時間
耐アルコール性		60%エタノール水 スポットテスト 24時間
耐溶剤性		塗料用うすめ液 スポットテスト 24時間
		キシレン スポットテスト 24時間
耐マジック性	黒 赤	24時間後ベンジン拭き取り
耐クレヨン性	黒 赤	24時間後ベンジン拭き取り
耐インキ性	黒 × 赤	スポットテスト 24時間
耐湿熱性		300cc沸騰水入りピーカー 1時間放置

これらは実験室における評価であり、養生期間や素材の違いによって差が出る場合があります

物理化学的性質、安全性情報等の詳細につきましては安全データシート(SDS)をご参照下さい